

voor stijlvolle houtenvloeren uit de Zaanstreek!



BONA TRAFFIC - onzichtbare bescherming Productbeschrijving

Kenmerken

Bona Traffic is een tweecomponenten - extreem matte - 100% polyurethaanlak op waterbasis voor projectvloeren met een zeer hoge slijtvastheid en is bestand tegen strepen van rubberzolen. Eveneens geschikt voor het lakken van kant-en-klare kurkvloeren. Geeft het oppervlak het uiterlijk van een geoliede vloer - géén glans of reflectie. Bona Traffic Mat is geschikt voor de behandeling van parketvloeren en andere houten vloeren die zeer intensief worden gebruikt. Bona Traffic Zijdemat heeft een hogere glansgraad maar heeft verder alle eigenschappen van de matte versie.

Noot: Bij vloeren met een risico van kantenverlijming, zoals kops hout, zachthouten plankenvloeren en hardhouten vloeren met vloerverwarming, wordt Bona Prime Classic als 1^{ste} laag geadviseerd.

Noot: NIET gebruiken op Tarkett Diamant naaldhout, Tarkett gestabiliseerd bruin beuken en Tarkett beuken/mahonie.

Eigenschappen

- 100% polyurethaan
- bevat minder dan 10% oplosmiddelen
- hoge weerstand tegen krassen en chemische producten
- uiterlijk wordt niet geel
- voldoet aan DIN 18 032 en BS 7044:1990 stroefheid
- voldoet aan ÖNORM C 2354 categorie C (zeer slijtvast)

Vorbereiding

Het te behandelen oppervlak dient droog, goed geschuurd en vrij van vet, stof, verontreinigingen en oude waslagen te zijn.

De laatste schuurgang uitvoeren met de éénschijfsmachine Bona Buffer volgens het Bona Scrad system of met schuurgaas of -papier korrel 120 of fijner.

Vorbereiding van kant-en-klaar parket en reeds gelakte vloeren

Algemene condities voor het overlakken

1. Het over te lakken parket moet compleet schoon zijn. Vloeren die eerder behandeld zijn met was, polish of soortgelijke producten kunnen niet worden overgelakt.
2. Het moet mogelijk zijn om de bestaande aflak over te lakken met Bona Traffic.

Bona kan geen goede hechting garanderen bij het overlakken van andere merken dan Bona.

Bona Traffic hecht goed op gelakt parket, maar vóór het aflakken eerst een proefstuk maken om de hechting te controleren. Behandel een klein gedeelte zoals hieronder beschreven en breng een laag Bona Traffic aan. Kras na 3 dagen met een muntstuk zachtjes over de laklaag. Als de lak goed blijft zitten, dan voldoet de hechting.

Vorbereiding van voorgelakt kant-en-klaar parket: vóór het lakken moet de vloer eerst worden behandeld volgens het Bona Prep systeem - zie de gebruiksaanwijzing op het etiket.

Bona[®]

voor stijlvolle houtenvloeren uit de Zaanstreek!



BONA TRAFFIC - onzichtbare bescherming Productbeschrijving

Vorbereiding - vervolg

Vorbereiding van eerder gelakte vloeren: vóór het lakken moet de vloer eerst worden behandeld volgens het Bona Prep systeem - zie de gebruiksaanwijzing op het etiket - met schuurgaas of -papier korrel 150 en vervolgens 1-2 lagen Bona Traffic opbrengen.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik (of voor het overgieten van een kleinere hoeveelheid) de lakcan goed schudden.

Bona Traffic Harder toevoegen aan de aflak in de verhouding 1 deel harder op 10 delen lak. Direct het mengsel minstens 1 minuut goed schudden en 5 minuten wachten alvorens op te brengen. Het lak/harder mengsel binnen 5 uur gebruiken bij 20°C. Hoge temperatuur zal de potlife verkorten.

De lak gelijkmatig opbrengen met een nieuwe Bona waterlakroller, lakopeenhopen en

-plassen vermijden. Noot: De kamer- en laktemperatuur mogen niet onder 13° C zijn tijdens verwerking en droging.

Alvorens de laatste laklaag op te brengen tussenschuren met de Bona Buffer volgens het Bona Scrad system of met schuurgaas of -papier korrel 120/150. Bij spatellak is tussenschuren meestal niet noodzakelijk.

Schoonmaken gereedschap

Gereedschap met water schoonmaken. Opgedroogde lak met aceton verwijderen. Lakresten niet in de gootsteen werpen, laten opdrogen en als chemisch afval afvoeren.

Onderhoud

Stofzuigen of afnemen met vochtige doek. Bona Cleaner toevoegen aan het dweilwater.

Hardnekkige vlekken afnemen met een hogere concentratie Bona Cleaner.

Regelmatig onderhoud met Bona Freshen Up of Bona Polish verlengt de levensduur van de laklaag. Zie instructie op de afzonderlijke verpakkingen.

Aanbevolen primers

Bona Prime Classic, Intense of Tempo, Bona Gel

Aanbevolen laksysteem

Kaal hout: 1 x Bona Prime + 2-3 x Bona Traffic, 3 x Bona Gel +
2-3 x Bona Traffic of 3-4 x Bona Traffic

Overlakken: 1-2 x Bona Traffic

Noot: Bona Traffic voldoet aan de eisen van de nieuwe OPS-wetgeving.

Bona®

voor stijlvolle houtenvloeren uit de Zaanstreek!



BONA TRAFFIC - onzichtbare bescherming Productbeschrijving

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------------|---|
| Type aflak | tweecomponenten 100% polyurethaanlak op waterbasis |
| Verbruik | 8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) per laklaag |
| Vast stofgehalte | circa 34% |
| Viscositeit | circa 24 seconden (25°C, FC4) |
| pH-waarde | circa 8 |
| Slijtvastheid | circa 2.5 mg/100 omw. (SIS 923509) |
| Glans (op 60°) | onzichtbare bescherming: circa 15, zijdemat: circa 45 |
| Mengverhouding | 1 deel Bona Traffic harder op 10 delen Bona Traffic |
| Verwerkingstijd | Na het mengen binnen 5 uur verwerken |
| Droogtijd | 3-4 uur bij 20°C / 60% r.v. De vloer kan na 8 uur voorzichtig worden belopen. Na circa 1 week kan de vloer worden schoongemaakt met vochtige doek en Bona Cleaner. Kleden kunnen dan worden neergelegd. |
| Gereedschap | roller of spatel |
| Veiligheid, aflak | niet geclassificeerd |
| Veiligheid, harder | geclassificeerd (zie het veiligheidsblad) |
| Houdbaarheid | 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking |
| Opslag/transport | de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C |
| Verpakking (inclusief harder) | 4,95 liter cans (3 x 4,95 - 36 dozen p/pallet) 1 liter flessen (8 x 1,1 - 54 dozen p/pallet) - alleen "IP" |